

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM
CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

4881-1L5

12/8/04



CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Số : ...*Q.T.*...*665*..

Loại sản phẩm Lốp màu trên nhựa

Ureall 700 R 203 U/C.....

Mã số 009D070103

Loại bao bì và số lượng75 x16.Kg

Ngày sản xuất : 07 - 01 - 2003

Ngày kiểm tra07 - 01 - 2003

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ THEO TC51-2002/SP- STH

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CHỈ TIÊU	
			Tiêu chuẩn	Thực tế sx
1	Màu sắc	Mẫu chuẩn	Như mẫu	Như mẫu
2	Độ mịn	μm	<45	36
3	Độ nhớt	Giây	50 ÷ 55	55
4	Độ bóng của màng sơn	%	-	-
5	Độ cứng của màng sơn	Mức	>B	HB
6	Độ bám dính của màng	Điểm	<1	0

KẾT LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG



Đạt



Không đạt - chuyển sang Phiếu theo dõi sản phẩm

không phù hợp số KC. 7/1 -

Ngày...*07*.. tháng...*01*.. năm 2003

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mu

KIỂM NGHIỆM VIÊN

Trần

BM 6/4.2

Ngày 19/0702

4881 - PL5

1217104



CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000
SỐ 08

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Số : ...KT-662

Loại sản phẩm **Chất đóng rắn trên nhựa**

Ureall hardener 800 VN.....

Mã số **003F060103**.....

Loại bao bì và số lượng250 x 4.Kg.....

Ngày sản xuất : 06 - 01 - 2003.....

Ngày kiểm tra06 - 01 - 2003.....

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ THEO TC51-2002/SP- STH

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CHỈ TIÊU	
			Tiêu chuẩn	Thực tế sx
1	Màu sắc	Mẫu chuẩn	Như mẫu	Như mẫu
2	Độ mịn	µm	<10	5
3	Độ nhớt	Giây	11 ÷ 13	12
4	Độ bóng của màng sơn	%	-	-
5	Độ cứng của màng sơn	Mức	-	-
6	Độ bám dính của màng	Điểm	-	-

KẾT LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG

☒ Đạt ☐ Không đạt - chuyển sang *Phiếu theo dõi sản phẩm*

không phù hợp số KC. 7/1 -


Ngày...06.. tháng.01.năm 2003

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mus

KIỂM NGHIỆM VIÊN

7/1



PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Số : 664

Loại sản phẩm Lớp màu trên nhựa

Ureall 700 NH 411 U/C

Mã số 004D060103

Loại bao bì và số lượng 22 x16.Kg

Ngày sản xuất : 06 - 01 - 2003

Ngày kiểm tra 06 - 01 - 2003

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ THEO TC51-2002/SP- STH

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CHỈ TIÊU	
			Tiêu chuẩn	Thực tế sx
1	Màu sắc	Mẫu chuẩn	Như mẫu	Như mẫu
2	Độ mịn	μm	<45	34
3	Độ nhớt	Giây	50 ÷ 55	54
4	Độ bóng của màng sơn	%	-	-
5	Độ cứng của màng sơn	Mức	>B	HB
6	Độ bám dính của màng	Điểm	<1	0


KẾT LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG

☒ Đạt ☐ Không đạt - chuyển sang Phiếu theo dõi sản phẩm không phù hợp số KC. 7/1 -

Ngày 06 tháng 01 năm 2003

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

KIỂM NGHIỆM VIÊN



PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Số : ...QT-716...

Loại sản phẩm Lốp màu trên nhựa

Ureall 700 PB 305 U/C

Mã số 052D210203

Loại bao bì và số lượng75 x16.Kg

Ngày sản xuất : 21 - 02 - 2003

Ngày kiểm tra21 - 02 - 2003

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ THEO TC51-2002/SP- STH

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CHỈ TIÊU	
			Tiêu chuẩn	Thực tế sx
1	Màu sắc	Mẫu chuẩn	Như mẫu	Như mẫu
2	Độ mịn	μm	<45	35
3	Độ nhớt	Giây	50 ÷ 55	54
4	Độ bóng của màng sơn	%	-	-
5	Độ cứng của màng sơn	Mức	>B	HB
6	Độ bám dính của màng	Điểm	<1	0

KẾT LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG



Đạt



Không đạt - chuyển sang Phiếu theo dõi sản phẩm

không phù hợp số KC. 7/1 -

Ngày...21.. tháng.02.năm 2003

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

KIỂM NGHIỆM VIÊN



CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Số : ...QT-6.7.1...

Loại sản phẩm Lớp màu trên nhựa

Ureall 700 B 142 U/C

Mã số 015D130103

Loại bao bì và số lượng 75 x 16.Kg

Ngày sản xuất : 13 - 01 - 2003

Ngày kiểm tra 13 - 01 - 2003

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ THEO TC51-2002/SP- STH

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CHỈ TIÊU	
			Tiêu chuẩn	Thực tế sx
1	Màu sắc	Mẫu chuẩn	Như mẫu	Như mẫu
2	Độ mịn	μm	<45	36
3	Độ nhót	Giây	50 ÷ 55	55
4	Độ bóng của màng sơn	%	-	-
5	Độ cứng của màng sơn	Mức	>B	HB
6	Độ bám dính của màng	Điểm	<1	0

KẾT LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG



Đạt



Không đạt - chuyển sang Phiếu theo dõi sản phẩm

không phù hợp số KC. 7/1 -

Ngày...13.. tháng.01.năm 2003

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

KIỂM NGHIỆM VIÊN



CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000

-----80 03-----

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Số : QT...7...20...

Loại sản phẩm Lớp màu trên sắt

Acryka BHS 200 R 150 U/C

Mã số 055B240203

Loại bao bì và số lượng15 x16.Kg

Ngày sản xuất : 24 - 02 - 2003

Ngày kiểm tra24 - 02 - 2003

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ THEO TC51-2002/SP- STH

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CHỈ TIÊU	
			Tiêu chuẩn	Thực tế sx
1	Màu sắc	Mẫu chuẩn	Như mẫu	Như mẫu
2	Độ mịn	μm	<45	36
3	Độ nhót	Giây	40 ÷ 45	44
4	Độ bóng của màng sơn	%	-	-
5	Độ cứng của màng sơn	Mức	>F	H
6	Độ bám dính của màng	Điểm	<1	0

KẾT LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG



Đạt



Không đạt - chuyển sang Phiếu theo dõi sản phẩm

không phù hợp số KC. 7/1 -


Ngày...24.. tháng.02.năm 2003

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mur

KIỂM NGHIỆM VIÊN

Sinh



PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Số : QT.....7.35...

Loại sản phẩm Lớp bóng trên sắt

Acyka BHS 200 R 150 T/C.....

Mã số 063B040303

Loại bao bì và số lượng40 x16.Kg

Ngày sản xuất : 04 - 03 - 2003

Ngày kiểm tra04 - 03 - 2003

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ THEO TC51-2002/SP- STH

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CHỈ TIÊU	
			Tiêu chuẩn	Thực tế sx
1	Màu sắc	Mẫu chuẩn	Như mẫu	Như mẫu
2	Độ mịn	µm	<10	6
3	Độ nhót	Giây	23 ÷ 28	28
4	Độ bóng của màng sơn	%	>80	86
5	Độ cứng của màng sơn	Mức	>F	H
6	Độ bám dính của màng	Điểm	<1	0

KẾT LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG



Đạt



Không đạt - chuyển sang Phiếu theo dõi sản phẩm

không phù hợp số KC. 7/1 -


Ngày...04.. tháng.03.năm 2003

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

KIỂM NGHIỆM VIÊN

BM 6/4.2

Ngày 19/0702



PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Số : ...*KT-695*...

Loại sản phẩm **Lớp màu trên nhựa**

Ureall 700 R 150 U/C.....

Mã số **034D060203**

Loại bao bì và số lượng85 x 16.Kg

Ngày sản xuất : 06 - 02 - 2003

Ngày kiểm tra06 - 02 - 2003

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ THEO TC51-2002/SP- STH

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CHỈ TIÊU	
			Tiêu chuẩn	Thực tế sx
1	Màu sắc	Mẫu chuẩn	Như mẫu	Như mẫu
2	Độ mịn	µm	<45	36
3	Độ nhớt	Giây	50 ÷ 55	54
4	Độ bóng của màng sơn	%	-	-
5	Độ cứng của màng sơn	Mức	>B	HB
6	Độ bám dính của màng	Điểm	<1	0

KẾT LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG



Đạt




Không đạt - chuyển sang *Phiếu theo dõi sản phẩm*

không phù hợp số KC. 7/1 -

Ngày...06.. tháng.02.năm 2003

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

KIỂM NGHIỆM VIÊN



PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Số :...QT...692...

Loại sản phẩm **Lớp bóng trên nhựa**

Ureall 800 R 150 T/C.....

Mã số **031D280103**

Loại bao bì và số lượng75 x16.Kg

Ngày sản xuất : 28 - 01 - 2003

Ngày kiểm tra28 - 01 - 2003

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ THEO TC51-2002/SP- STH

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CHỈ TIÊU	
			Tiêu chuẩn	Thực tế sx
1	Màu sắc	Mẫu chuẩn	Như mẫu	Như mẫu
2	Độ mịn	μm	<10	7
3	Độ nhót	Giây	23 ÷ 28	27
4	Độ bóng của màng sơn	%	>80	87
5	Độ cứng của màng sơn	Mức	>B	HB
6	Độ bám dính của màng	Điểm	<1	0

KẾT LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG

☒ Đạt

☐ Không đạt - chuyển sang Phiếu theo dõi sản phẩm
không phù hợp số KC. 7/1 -

Ngày...28.. tháng.01.năm 2003

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

KIỂM NGHIỆM VIÊN